

Invändig Linoljefärg Blank

Materialbeskrivning och användningsområde:

Invändig Linoljefärg Blank är en traditionell linoljebaserad blank färg för invändig målning. Färgen är avsedd för målning av paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus.

Målningsanvisning:

På nytt trä schellackeras alla kvistar för att undvika genomslag av hartsämnen. Därefter grundas två gånger med Invändig Linoljefärg Grund eller det vattenburna alternativet Slipgrund V.

Det är viktigt att grundningen ger en jämn icke-sugande yta annars kan variationer i glans uppstå vid färdigstrykning med Linoljefärg Invändig Blank.

Var noga med att röra om väl från botten. Färgen ska strykas tunt. Använd runda eller ovala penslar av god kvalitet.

Det är viktigt med god luftväxling. Färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Kokt linolja, linstandolja
Kulör:	RAÄ, NCS
Pigment:	Titandioxid, zinkvitt
Viskositet:	BF ca 3000
Densitet:	1,6 kg/liter
Torrhalt:	97-98 vikt%
Glans:	Blank
Torktid:	24-36 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självtändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010)

Produktens VOC: < 30 g/l.

Engwall o. Claesson

Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se